

Le film d'isolation thermique Hippar 66 de par sa constitution permet de réfléchir les infrarouges vers l'intérieur.

Il réduit considérablement la déperdition calorifique au travers des simples vitrages.

Caractéristiques



GARANTIE

7 ans en application verticale



CLASSEMENT FEU

M1



POSE

intérieur



ÉPAISSEUR

40 µm



RACCORD

Oui

Infos techniques

Pose	
Température de pose	
Support	
Transmission UV	
Transmission lumière visible	
Réflexion lumière visible	
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	
Ratio solaire	
Réflexion énergie solaire	
Absorption énergie solaire	
Transmission énergie solaire	
Réduction éblouissement	
Valeur « u »	

humide

>5°

verre

1 %

34 %

25 %

66 %

30 %


30 %

40 %

65 %

4,6

Construction



- 1 Couche « Cristal » de protection contre les micro-rayures qui optimise la garantie et facilite le nettoyage.
- 2 Polyester haut de gamme qualité optique du verre.
- 3 Adhésif de liaison multicouche.
- 4 Polyester haut de gamme qualité optique du verre avec dépôt de particules métalliques contre la chaleur.
- 5 Adhésif de polymérisation.
- 6 Souche de protection du film.

Conseils d'entretien

Produits lessiviels classiques. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.